



# Baumit GranoporTop

## zaključni omet



- široka izbira barv
- ekonomičen
- univerzalno uporaben

### Proizvod

Pripravljeni pastozni tankoslojni zaključni omet za praskano ali žlebičasto strukturo za zunanje površine. Preizkušen po SIST EN 15824 in v fasadnem sistemu po ETAG 004.

Sestavni del fasadnih sistemov:

- fasadni sistem Baumit Star EPS,
- fasadni sistem Baumit Star Resolution (XS 022),
- fasadni sistem Baumit Pro .

### Sestavine

Organska veziva, mineralna polnila, barvni in beli pigmenti, vlakna, dodatki, voda.

### Lastnosti

Zelo vodoodbojen, vremensko odporen, paroprepusten, pralen, dobro mehansko odporen, enostaven za obdelavo (ročno in strojno), v živih, močnih odtenkih.

### Uporaba

Univerzalno uporaben zaključni omet v fasadnih sistemih Baumit, kot tudi na starih in novih mineralnih ometih, izravnalnih masah in betonu.

### Tehnični podatki

barva:	Po barvni karti Life colored by Baumit
razred gorljivosti:	B
sprjemna trdnost:	$\geq 0.3 \text{ MPa}$
difuzijska upornost prehodu vodne pare ( $\mu$ ):	ca. 110 - 140
specifična gostota:	ca. $1.8 \text{ kg/dm}^3$
sd-vrednost:	0.22 - 0.28 m (pri debelini 2 mm)
V-vrednost:	V2
vpojnost (w):	W2
barve:	Life - Acryl (2-9)
kategorija kakovosti:	profesionalna

	GranoporTop K1,5	GranoporTop K2	GranoporTop K3	GranoporTop R2
največje zrno	1.5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
poraba	ca. $2.5 \text{ kg/m}^2$	ca. $2.9 \text{ kg/m}^2$	ca. $3.9 \text{ kg/m}^2$	ca. $2.6 \text{ kg/m}^2$
izdatnost	ca. $10 \text{ m}^2/\text{vedro}$	ca. $8.6 \text{ m}^2/\text{vedro}$	ca. $6.4 \text{ m}^2/\text{vedro}$	ca. $9.6 \text{ m}^2/\text{vedro}$

	GranoporTop R3
največje zrno	3 mm
poraba	ca. $3.6 \text{ kg/m}^2$
izdatnost	ca. $6.9 \text{ m}^2/\text{vedro}$



<b>Pakiranje</b>	V plastičnih vedrih po 25 kg.
<b>Skladiščenje</b>	12 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.
<b>Kontrola kakovosti</b>	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
<b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b>	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogu II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baumit.si">www.baumit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.
<b>Podlaga</b>	Podlagamora biti nosilna, suha, čista, nezmrznjena, vpojna, odprašena, brez cvetenja ter brez razpok in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardomnpr. ÖNORM B 2259, B 6400, B 3346 in B 6410). Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.
	<b>Primerne podlage:</b> mineralne podlage, npr. Baumit osnovni ometi in izravnalne mase, beton, stari ometi, pastozne mase na osnovi organskih veziv (npr. Baumit PowerFlex).
	<b>Neprimerne podlage:</b> umetne mase in smole, laki in oljni premazi, klejnebarve, apneni ometi in premazi, les in kovine.
<b>Priprava podlage</b>	<p><b>Priprava podlage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ slabo ali neenakomerno vpojne površine izenačimo z Baumit MultiPrimer</li> <li>■ kredaste in rahlo peskaste površine utrdimo z Baumit MultiPrimer</li> <li>■ močno peskaste in drobljive površine utrdimo z Baumit SanovaPrimer (upoštevamo navodila v tehničnem listu)</li> <li>■ sigasto površino mehansko odstranimo</li> <li>■ maščobne delce na betonu odstranimo z uporabo posebnega odstranjevalca maščobnih delcev in operemo s curki vroče pare ali vode</li> <li>■ umazane površine očistimo</li> <li>■ površine, prekrite z algami, obdelamo s posebnimi sredstvi za odstranjevanje alg (npr. Baumit FungoFluid)</li> <li>■ slabo sprijete, preperele premaze odstranimo</li> <li>■ poškodovane oziroma razpokane mineralne površine izravnamo z ustrezno izravnalno maso, npr. Baumit StarContact, v katero po potrebi vtisnemo mrežico Baumit StarTex</li> </ul> <p><b>Poleg navedenih ukrepov je podlago vedno potrebno obdelati z osnovnim premazom Baumit PremiumPrimer ali UniPrimer (čas sušenja: min. 24 h).</b> Pri uporabi Baumit PowerFlex obdelava z osnovnim premazom ni potrebna.</p>
<b>Obdelava</b>	<p><b>Nanašanje slojev:</b></p> <p>1 x Baumit UniPrimer ali Baumit PremiumPrimer (enakomerno in popolnoma pokrito) ali      2 x Baumit UniPrimer ali Baumit PremiumPrimer (na popravljenih mineralnih in močno vpojnih podlagah, pred nanosom drugega sloja upoštevamo čas sušenja 24 ur)      24 ur po nanosu osnovnega premaza Baumit UniPrimer ali Baumit PremiumPrimer lahko nanesemo 1 x Baumit GranoporTop.</p> <p>Vsebino v vedru temeljito premešamo z mešalnikom. Gostoto lahko prilagodimo z dodajanjem manjše količine čiste vode (do 1 %). Omet nanesemo na celotno površino z nerjavečo kovinsko gladirko ali s primernim strojem za brizganje. Omet postrgamo na debeleinu zrna in neposredno zatem zaribamo s plastično gladirko. Ne dodajamo drugih premaznih sredstev. Delamo enakomerno in brez prekinitev.</p>
<b>Splošna navodila</b>	<p>Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med nanašanjem in vezanjem nad + 5°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaščita pred vremenskimi vplivi: V času nanašanja in sušenja preprečimo vpliv direktnih sončnih žarkov, dežja in močnega vetra, v nasprotnem primeru moramo površine ustrezno zaščititi (npr. uporaba fasadnih mrež). Visoke temperature poleti skrajšajo čas sušenja (zaključni sloj se lahko „zažge“). Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja.</li> <li>■ Barvni ton: Na enakomernost barvnega tona vplivajo tudi: podlaga, površina in vlažnost zraka. Neenakomernost barve (lisavost) povzročajo predvsem deli fasadnih površin (senca fasadnega odra), nepravilnosti v podlagi (struktura, vpojnost) oz. spremenljivi vremenski pogoji. Enakomernost barvnih odtenkov zagotovimo le, če uporabljamo pripravljene barve iz ene proizvodne šarže. Pri uporabi različnih šarž je potrebno vedra med seboj premešati. V primeru mehanskih vplivov na površino lahko na teh točkah pride do spremembe barvnega odtenka (odpiranje polnila). Ta sprememba barve ne vpliva niti na funkcionalnost niti na kakovost proizvoda.</li> <li>■ TSR-vrednost: Pri barvnih odtenkih s TSR-vrednostjo 20 – 24 je uporaba mogoča na debeloslojnem osnovnem ometu (<math>\geq 5</math> mm) ali na Baumit PowerFlex (3 – 4 mm). Pri TSR-vrednosti <math>\geq 25</math> upoštevamo navodila v Smernicah za izvedbo Baumit fasadnih sistemov oziroma v Baumit katalogu v zadnji veljavni izdaji. Pri uporabi na običajnih ometih upoštevamo npr. ÖNORM B 3346 kot tudi smernice za omete ÖAP v zadnji veljavni izdaji.</li> <li>■ Pesek, ki je uporabljen pri proizvodnji Baumit zaključnih slojev je naravnega izvora. Zaradi tega se lahko zgodi, da je v proizvodu zaznati temnejša zrna. Pri tem ne gre za pomanjkljivost materiala, ampak za manjša optična odstopanja, ki imajo vzrok v naravnih sestavinah in kažejo na naravnost Baumit zaključnih slojev.</li> <li>■ Zaščita pred mikroorganizmi: Baumit GranoporTop vsebuje osnovno sredstvo za zaščito proti algam in plesnim, s katerim se doseže preventivno in začetno zaščito. Pri objektih, izpostavljenih kritičnim vplivom okolja (npr. nadpovprečna vlažnost, padavine, bližina vodotokov, zelenih površin, gozdov, rastlinje, ipd.) priporočamo naročilo s povečano zaščito proti algam in plesnim. S tem preventivno omejimo možnost za pojav alg. Trajne zaščite proti naravnemu pojavu mikroorganizmov ni mogoče zagotoviti.</li> <li>■ Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu.</li> <li>■ Čiščenje: Oči, kožo in okolico obdelovalnih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vodo in ne čakamo, da se osušijo. Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo.</li> </ul>

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.