

Baunit ProContact

mineralno lepilo



- **univerzalno**
- **dobre obdelovalne lastnosti**
- **odlično razmerje cena - kakovost**

Proizvod	Mineralno lepilo in izravnalna masa v fasadnem sistemu Baunit PRO. Preizkušeno po ETAG 004.	
Sestavine	Cement, pesek in dodatki.	
Lastnosti	Paroprepustno lepilo za zunanje in notranje površine.	
Uporaba	Za lepljenje in izglajevanje fasadnih izolacijskih plošč (EPS - F in mineralne volne), izvedbo armirnega sloja z Baunit StarTex in za izglajevanje ometanih površin.	
Tehnični podatki	max. debelina sloja:	5 mm
	min. debelina sloja:	3 mm
	gostota suhega materiala:	ca. 1400 kg/m ³

	ProContact 25kg	ProContact silos
največje zrno	1 mm	1 mm
poraba	ca. 4.5 - 5.5 kg/m ² za lepljenje	ca. 4.5 - 5.5 kg/m ² za lepljenje
poraba	ca. 4 - 5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS	ca. 4 - 5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS
poraba	ca. 7 - 8 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna	ca. 7 - 8 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna
potrebna količina vode	ca. 5 - 6 l/25 kg	

Pakiranje	V vrečah po 25 kg ali v silosu.
Skladiščenje	12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
Označevanje po zakonu o kemikalijah	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baunit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.
Podlaga	Podlaga mora biti čista, nezmrznjena, odprašena, vpojna, nosilna, brez cvetenja in prostih delcev. Ustreznost podlage preverimo skladno s standardi (npr. ÖNORM B 2210, B 2259, B 3346 in B 6400). Ravnost zidu mora ustrezati zahtevam standarda DIN 18202.

Obdelava

Mešanje:

Praškasto lepilo stremo v čisto vodo (ca. 5 - 6 l/vrečo) in mešamo z mešalnikom pri nizkih vrtljajih, da dobimo gladko maso (s pretočnim mešalcem mešamo s konstantno količino vode; potrebno je naknadno mešanje). Malto pustimo mirovati ca. 5 minut in pred uporabo ponovno premešamo. Čas obdelave pripravljene mešanice je ca. 1,5 ure. V pripravljeni material ne smemo naknadno dodajati vode za podaljšanje časa obdelave. Dodajanje drugih proizvodov (npr. dodatkov proti zmrzovanju ali pospeševalcev) ni dovoljeno.

Lepljenje:

Lepilo nanesemo linijsko po robovih in točkovno v sredini plošče. Količina lepila naj bo takšna, da je debelina lepilnega sloja (ob upoštevanju toleranc neravnine podlage) 1 do 2 cm in da znaša kontaktna površina s podlago vsaj 40%. Na robu plošče je pas lepila širok 5 cm, po sredini plošče pa so tri, za dlan velike kepe lepila. Z lepilnim slojem lahko izravnamo do ca. 10 mm neravnine. Lamelne plošče lepimo površinsko, kontaktna površina min. 80 %.

Sidranje:

Če je potrebno sidranje, lahko sidramo 24 ur po lepljenju plošč. Upošteevamo ustrezne standarde, npr. ÖNORM B 6124, B 6400, B 6410. Glave sider pred armiranjem pokrijemo z lepilom.

Armiranje EPS-F:

Po strditvi lepila plošče zbrusimo in očistimo. Zatem nanesemo Baunit ProContact z zobato kovinsko gladilko (10 mm). V svežo lepilno malto vtisnemo armirno mrežico Baunit StarTex v navpičnih pasovih od zgoraj navzdol z najmanj 10 cm prekrivanjem. Mrežica mora biti vsaj 1 mm (na stikih vsaj 0,5 mm in max. 3 mm) prekrita z lepilom. Vtisnjeno mrežico "sveže na sveže" prekrijemo z lepilom. Izogibamo se prekomernemu glajenju. Morebitne grebene postrgamo, ko se lepilo posuši.

Pri vgrajevanju upoštevamo navodila Smernic za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.

Izravnalni sloj na ploščah iz mineralne volne Mineral:

Plošč ne brusimo, po sidranju z nerjavečo gladilko nanesemo izravnalni sloj Baunit ProContact v min. debelini 2 - 3 mm. Upošteevamo min. čas sušenja 3 dni. Po izravnalnem sloju izvedemo armirni sloj kot je opisano zgoraj.

Izravnalna masa na mineralnih ometih:

Z nerjavečo gladilko nanesemo izravnalni sloj v min. debelini 3 mm in po otrditvi postrgamo grebene ter zaribamo. Priporočljivo je armiranje z Baunit StarTex.

Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem in vezanjem nad + 5 °C. Fasadne površine ščitimo pred direktnim soncem, vetrom in dežjem. Nizke temperature in višja vlažnost zraka lahko znatno podaljšajo čas vezanja. Pred vsakim nadaljnjim nanosom je potreben čas sušenja min. 3dni¹⁾.

1) V normalnih pogojih: + 20 °C, rel. vlažnost zraka ≤ 70 %.

Zaključna obdelava

- Baunit PuraTop na Baunit PremiumPrimer
- Baunit StarTop na Baunit PremiumPrimer
- Baunit NanoporTop na Baunit PremiumPrimer
- Baunit CreativTop na Baunit UniPrimer
- Baunit SilikatTop na Baunit UniPrimer
- Baunit SilikonTop na Baunit UniPrimer
- Baunit StellaporTop na Baunit UniPrimer
- Baunit GranoporTop (samo v sistemu Baunit ProEPS) s predhodnim premazom Baunit UniPrimer

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.