

LOCTITE 60sec. Universal

Loctite Večnamensko lepilo

KARAKTERISTIKE

LOCTITE® Universal 60.sec je hitro, univerzalno večnamensko lepilo, ki hitro ustvari močne spoje med širokim izborom različnih materialov. Lepilo je izdelano za domačo uporabo v gel formuli, ki ne kaplja, zato se lahko uporablja na navpičnih površinah. Je idealno za lepljenje materialov, kot so plastika, guma, kovina, les, keramika, usnje, tekstil, karton in papir. Ni potrebno, da je ena od površin vpojna.

LOCTITE® Universal 60.sec je odporno na mehanske obremenitve in primerno za popravila, kjer je potrebna fleksibilnost. Lepilo dopušča odprt čas v katerem lahko namestite lepljene dele. Loctite Universal 60.sec je v skladu s standardom EN204 3D za lesna lepila, kar pomeni, da je vodoodporno, vendar ni primerno ne neprestano izpostavljenost vlagi.

Hitrost sušenja (1 kg/cm²): začetni oprijem pribl. 40-90 sekund, odvisno od podlage.

Moč oprijema (ISO 4587, strižna trdnost): 7-15 N/mm² (70-150 kg/cm²) v 24 urah, odvisno od podlage. Vodoodporno v skladu s standardom EN204 D3

OMEJITVE

- Ne uporabljajte na prašnih, umazanih ali vlažnih površinah.
- Ni primerno za polipropilan, polietilan, PTFE, silikon, pene, stiropor, steklo.
- Ni primerno za lepljenje delov, v katerih bo vroča tekočina.
- Ni primerno za lepljenje delov, ki imajo vrzeli.



NAVODILA ZA UPORABO

1. Prepričajte se, da so površine čiste, suhe in se dobro prilegajo.
2. Izogibajte se stiku med lepilom in kožo ali stiku s površinami, ki jih ne želite lepiti. Zaščitite delovno površino.
3. Nežno stisnite tubo blizu šobe in nanesite minimalno količino (1 kapljica na 6,5 cm²) lepila na površino, ki jo želite zalepiti.
4. Nemudoma namestite površini skupaj in ju z rokami enakomerno stiskajte vsaj 1 minuto.
5. Počakajte vsaj 10 min (pri večjih popravkih čez noč), da se lepilo popolnoma strdi.
6. Za najboljše rezultate lepите pri sobni temperaturi (15-25°C) in pri vsaj 30% relativni vlagi. Čas sušenja se lahko podaljša pri nizki temperaturi ali relativni vlagi.
7. Za optimalno življenjsko dobo izdelka, uporabite le minimalno količino lepila, šobo vedno obrišite, da odstranite odvečno lepilo. Tubo zaprite s pokrovom in jo shranite v suhem in hladnem prostoru.

SHRANJEVANJE

Po uporabi zagotovite čisto šobo in zaprite tubo s pokrovčkom. Shranite v hladnem in suhem prostoru, izven dosega otrok.

ZDRAVJE IN VARNOST

Pred uporabo izdelka glejte ustrezne varnostne liste, ki so na voljo na zahtevo.

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za primernost našega izdelka za proizvodne procese in pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih aplikacijah in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno primernost našega izdelka.

Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katera koli druga pisna ali ustna priporočila v zvezi z zadevnim izdelkom je izključena, razen če je drugače izrecno dogovorjeno in razen v zvezi s smrtjo ali telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost in kakršna koli odgovornost v skladu z veljavnimi obveznimi zakoni o odškodninskih zahtevkih za proizvode. "

TEHNIČNI PODATKI

Sestava	Etil cianoakrilat
Izgled	Transparenten gel
Gostota	1.1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskoznost	Gel brez kapljanja
Pakiranje	20g aluminijasta tuba
Varnost	Glej SDS
Rok uporabe 2-8 °C	18 mesecev neodprt