

TESSAROL EGALIN hitrosušeača temeljna barva za kovino

PODROČJE UPORABE

Temeljni hitro sušeači antikorozijski premaz za kakovostno zaščito železnih in jeklenih površin kot so konstrukcije, ograje, vrata, okna, okovje v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- hitro sušenje, drugi sloj po 1h
- zaščita pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- dober oprijem
- dobra pokrivnost
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---------------------------|--|
| SESTAVA | specialno alkidno vezivo, topilo, pigment, antikorozijski pigment |
| BARVNI TONI | siva, oksidno rdeča |
| TONIRANJE | medsebojno mešanje standardnih nians |
| SIJAJ | mat |
| GOSTOTA | 1,4 – 1,48 g/ml odvisno od nianse |
| REDČENJE | TESSAROL Nitro redčilo , max.15% |
| EU VOC kategorija in meje | IIA(i), 500g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 500 g/l |
| EMBALAŽNE ENOTE | 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l |
| UPORABNOST | Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. |

NAVODILA ZA UPORABO

| NAČINI NANAŠANJA | redčenje | viskoznost (DIN 4 mm) | šoba | pritisak |
|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| čopič, valjček | po potrebi – max. 5% | | | |
| brizganje | | | | |
| <i>zračno brizganje</i> | max.15 % | ca. 30 s | 1,2 – 1,5 mm | 3 – 4 bare |
| <i>airless</i> | / | dobavna | 0,23 – 0,28 mm | 120 - 160 barov |
| POGOJI DELA | Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C. | | | |
| SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65%) | Suh na dotik 15 min, naslednji sloj po 1 uri. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša. | | | |
| IZDATNOST | Teoretično: pri enkratnem nanosu 7 – 9 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od načina nanašanja in izbranega odtenka. | | | |
| ČIŠČENJE ORODJA | TESSAROL Nitro redčilo | | | |

PRIPRAVA PODLAGE

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa s **TESSAROL Nitro redčilom**.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in brusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

| PODLAGA | PRIPRAVA PODLAGE | TEMELJNI PREMAZ | KONČNI PREMAZ |
|------------------|--------------------|---|---|
| ŽELEZO, JEKLO | znotraj | 1x TESSAROL Egalin hitrosušeča temeljna barva | 2X TESSAROL Egalin hitrosušeča pokr. barva ali 2X TESSAROL Metal Express ali 2X TESSAROL emajl ali |
| | zunaj | 2x TESSAROL Egalin hitrosušeča temeljna barva | 2X TESSAROL professional emajl ali 2X TESSAROL emajl za radiatorje |
| STARI PREMAZI | znotraj / zunaj | 1 - 2x TESSAROL osnovna barva za železo | 1-2X TESSAROL Egalin hitrosušeča pokr. barva ali 1-2X TESSAROL Metal Express ali 1-2X TESSAROL emajl ali 1-2X TESSAROL professional emajl ali 1-2X TESSAROL emajl za radiatorje |

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **TESSAROL osnovno barvo za železo**, ker ostanki sredstva preprečujejo sušenje.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih.
- Za dolgotrajno antikorozijsko zaščito je pomembna ustrezna priprava površine.