

TESSAROL alu bronza 400 °C

PODROČJE UPORABE

Za zaščito kovinskih predmetov, ki so izpostavljeni povišani temperaturi do 400 °C kot so izpušne cevi, dimne cevi...

LASTNOSTI

- specialni premaz s kovinskim izgledom
- obstojnost do temperature 400 °C

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	ogljikovodikova smola, topilo, aluminijev pigment
BARVNI TONI	srebrna
TONIRANJE	
SIJAJ	polmat
GOSTOTA	0,95 g/ml
REDČENJE	priljubljen za uporabo
EU VOC kategorija in meje	IIB(e), 840 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 700g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,2 l, 0,75 l, 10 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO

NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost	šoba	pritisk
čopič, valjček	/			
brizganje				
<i>zračno brizganje</i>		dobavna	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bare
<i>airless</i>		dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C.			
SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 0,5 ure, naslednji sloj po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretična: pri enkratnem nanosu 10 – 12 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od načina aplikacije.			
ČIŠČENJE ORODJA	NITRO redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
ŽELEZO, JEKLO	odstranjevanje rje in nečistoč	/	3x TESSAROL alu bronza 400 °C
STARI PREMAZI	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1 - 2x TESSAROL alu bronza 400 °C

OPOMBE IN POSEBNOSTI

/