

TESSAROL lak (sijaj/satin)

PODROČJE UPORABE

Za zaščito lesa v notranjih prostorih, kjer želimo vidno teksturo lesa.

LASTNOSTI

- brezbarvni končni premaz
- hitro sušenje
- dobro razlivanje
- stabilen sijaj
- obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	alkidno vezivo, topilo
BARVNI TONI	brezbarvni
TONIRANJE	
SIJAJ	sijajni, satin
GOSTOTA	0,95 g/ml
REDČENJE	priljubljen za uporabo
EU VOC kategorija in meje	IIA(e), 400 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 400 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	sijajni lak: 0,75 l, 2,5 l; satin lak: 0,75 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO

NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	Šoba	pritisk
čopič, valjček	/			
brizganje				
<i>airless</i>		dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C.			
SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 5 ur, na oprijem 6 - 8 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 10 - 12 m ² /l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presežati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	2x TESSAROL lak (sijaj/satin)
STARI PREMAZI znotraj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1 - 2x TESSAROL lak (sijaj/satin)

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri barvanju opažev priporočamo predhodno impregnacijo lesa z obeh strani z **BORI tankoslojno lazuro** ali **BORI impregnacijo z biocidom W** (vlažni prostori), ker s tem dosežemo boljšo dimenzijsko stabilnost.
- Brezbarvni laki ne nudijo zaščite pred svetlobo, predvsem UV žarki, zato se naravni ton lesa s časom spremeni (običajno potemni).
- Za dekorativni učinek lahko uporabimo **BORI tankoslojno lazuro** v izbranem odtenku.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v topilu ne priporočamo za barvanja notranjih delov pohištva.