

MALTIT®

Zidarski cement MC 5

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------------|--------|----------------|--|
| Proizvod | MALTIT® je zidarski cement trdnostnega razreda 5 z dodanim sredstvom za aeriranje. Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 413-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d. | | | | | | | | |
| Sestava | Portland cementni klinker, apnenec, naravni pucolan, sadra, dodatki za aeriranje | | | | | | | | |
| Lastnosti | Malte pripravljene z MALTITom odlikuje dobra obdelavnost in oprijemljivost z mnogimi tipi podlage, hitro sušenje ter boljša zračnost, povišana obstojnost in izolacijski učinek v primerjavi s tradicionalnimi maltami. | | | | | | | | |
| Uporaba | MALTIT® je primeren za enostavno in ekonomično pripravo kakovostnih malt za zidanje ter za izdelavo zunanjih in notranjih grobih in finih ometov. | | | | | | | | |
| Tehnični podatki | <p>Povprečne vrednosti za lastnosti cementa</p> <table><tr><td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td><td>10 MPa</td></tr><tr><td>Vsebnost zraka</td><td>12 – 14 %</td></tr><tr><td>Zadrževanje vode</td><td>> 85 %</td></tr><tr><td>Poraba Maltita</td><td>240 – 420 kg/m³ odvisno od mešalnega razmerja</td></tr></table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p> | Standardna tlačna trdnost (28 dni) | 10 MPa | Vsebnost zraka | 12 – 14 % | Zadrževanje vode | > 85 % | Poraba Maltita | 240 – 420 kg/m ³ odvisno od mešalnega razmerja |
| Standardna tlačna trdnost (28 dni) | 10 MPa | | | | | | | | |
| Vsebnost zraka | 12 – 14 % | | | | | | | | |
| Zadrževanje vode | > 85 % | | | | | | | | |
| Poraba Maltita | 240 – 420 kg/m ³ odvisno od mešalnega razmerja | | | | | | | | |
| Dobava | v razsutem stanju, v 25 kg vrečah | | | | | | | | |
| Skladiščenje | Skladiščiti v nepoškodovani embalaži, pokritih, hladnih in suhih prostorih, zaščiteno pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece za cement v razsutem stanju in 6 mesecev za cement v vrečah. | | | | | | | | |
| Zagotavljanje kakovosti | Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2104 | | | | | | | | |

Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.

Zamenjuje vse predhodne izdaje.

Datum izdaje: Maj 2017

SALONIT ANHOVO, d.d.

Anhovo 1, 5210 Deskle | t: 05 39 21 000 | e: info@salonit.si

