




Carbidekor

Rjavo barvilo za les za zunanjo uporabo



Opis proizvoda

Področje uporabe

Lak za vrtnarski les, lovske ograje, palisade in pergole. Primerno tudi za les, ki je bil obdelan s karbolinijem. Ni primerno za premaze parketa ali talnih plošč ter za les, ki prihaja v stik s hrano ali živalsko krmo. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali na lesu, ki je pritrjen na svetle fasade.

Značilnosti proizvodov

- Na vodni osnovi
- Brez vonja
- Lightfast
- Vremensko odporen

Vrsta veziva

Akrilna disperzija

Stopnja sijaja

Odvisno od debeline plasti in podlage, od svileni mat do svileni sijajnega.Matt

Barvni odtenek

Svetlo rjava, Temno rjava

Velikost embalaže

10,0 l

Gostota

Približno 1,00 g/cm³

Obdelava

Postopek nanosa	Obdelava s čopičem. Izbriši: Za nanos s čopičem uporabite posebne čopiče za madeže s plastičnimi ščetinami ali mešanimi ščetinami. Nanesite v smeri lesnih vlaken.
Sestava nanosa	Podlaga mora biti strokovno pripravljena. Glejte poglavje „Podlage in njihova priprava“. Za zadostno zaščitno funkcijo nanesite vsaj dva sloja.
Obdelovalna temperatura	Vsaj +8 °C za predmet in temperatura okolice med nanašanjem in sušenjem.
Napotki za obdelavo	■ Pred uporabo dobro premešajte. ■ Razpršene snovi takoj sperite s čisto vodo. ■ Med posameznimi nanosi pustite dovolj časa za sušenje. ■ Na med seboj povezanih površinah uporabite le material iz ene serije.
Poraba	Pribl. 155 ml/m ² na en premaz. Natančne vrednosti porabe določite s preizkusnim premazom. Poraba se lahko spreminja odvisno od vpojnosti podlage in postopka nanašanja.
Redčenje	Prilagojen in pripravljen za uporabo. Uporabljajte nerazredčeno.
Čas sušenja	Pri temperaturi +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti: Površina se posuši po približno 30 minutah Po približno 5 urah lahko prebarvate Pri nižjih temperaturah in/ali višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo.
Čiščenje orodja	Takoj po uporabi očistite z vodo, po potrebi uporabite sredstvo za pomivanje posode.
Splošni napotki	■ Zaradi raznovrstnosti podlag in drugih dejavnikov je priporočljivo pred dejanskim premazom obdelati preizkusno površino. ■ Les je naravno pridelana surovina. Celo iste vrste lesa se lahko zelo razlikujejo, npr. zaradi izvora, vpojnosti in osnovne barve, tako da imajo lahko prozorni ali zasteklitveni premazni sistemi različen barvni učinek. Končna barva je odvisna od naravne barve lesa. ■ Pri trdem lesu z grobimi porami, npr. hrastu, je treba računati s krajšimi intervali obnove. ■ Da se doseže dolgotrajna obstojnost premaza, je treba premaz najmanj enkrat letno pregledati glede morebitnih poškodb. Poškodbe je treba strokovno popraviti. ■ Upoštevati je treba tehnične liste izdelkov, navedenih v tem tehničnem listu. ■ Pri površinah, ki so izpostavljene močnim vremenskim vplivom ali s katerih voda ne more odtehati, je treba računati s krajšimi intervali obnove.

Podlage in njihova priprava

Podlaga Vsi navedeni temeljni premazi so tehnična priporočila za uporabo; po potrebi lahko uporabite tudi druge temeljne premaze. Opombe glede predhodne obdelave podlage v naslednji preglednici.

Podlaga mora biti brez nečistoč, ločevalnih snovi, čista, suha, nosilna in skladna s splošno sprejetimi tehnološkimi pravili. Upoštevati je treba veljavne letake BFS in VOB, del C, DIN 18363 Barvanje in lakiranje.

Podzemni	Stanje substrata / predhodna obdelava	Primer
Stari premazi	Pobrusite stare nosilne premaze in jih po potrebi razmastite.	Temeljni premaz ni potreben
	Odstranite stare premaze, ki niso nosilni, in jih predhodno obdelajte v skladu z ustrežno podlago.	
Les	Lesene površine brusite v smeri vlakna. Ostre lesene robove je treba zaokrožiti. Upoštevati je treba konstruktivno zaščito lesa na zunanjih površinah. Deževnica mora imeti možnost hitrega odtekanja, zato se izogibajte zastajanju vlage. Ostanek vlage v lesu ne sme presegati 15 % za dimenzijsko stabilne sestavne dele in 18 % za omejene in dimenzijsko nestabilne sestavne dele.	Temeljni premaz ni potreben
Les s tveganjem modrega madeža	Za zunanjo uporabo neobdelan les, pri katerem obstaja nevarnost modrega madeža, premažite z ustreznim sredstvom za zaščito lesa. Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.	Primeren temeljni premaz za zaščito lesa
Vremensko pogojeni les	Odstranite zrahljan in osiveli les do zdrave, nosilne lesene podlage.	Temeljni premaz ni potreben
Les, bogat s smolo/oljem	Les, ki je bogat s smolo/oljem, temeljito sperite z Nitro Universal Thinnerjem, pustite, da se površine dobro odišavijo, in odstranite žepke s smolo.	Temeljni premaz ni potreben
Tlačno impregniran les	Tlačno impregniranega lesa ne premazujte, dokler ni približno 6 mesecev izpostavljen vremenskim vplivom.	Temeljni premaz ni potreben

Napotki o izdelku

Sestavine v skladu z VdL	Akrilna disperzija, anorganski pigmenti, Voda, Dodatki
Uredba o biocidnih izdelkih (528/2012)	Ta izdelek je »tretiran izdelek« v skladu s členom 58(3) Uredbe EU 528/2012 (ni biocidni izdelek) in vsebuje naslednje biocidne aktivne snovi: Mešanica metil-, benzisotiazolinona v razmerju 1:1, Mešanica klorometilizotiazolinona in metilizotiazolinona.
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].	Označevanje je razvidno iz varnostnega lista.
GISCODE	BSW20
Varnostno navodilo VOC	Mejna vrednost ES za izdelek (kat. A/e): 130g/l (2010). Ta izdelek vsebuje <1 g/l VOC.
Skladiščenje	Vedno jih hranite v suhem, hladnem, vendar brez zmrzali. Odprte posode hranite tesno zaprte.
Odstranjevanje	Ne sme zaiti v kanalizacijo in vode. Ne dopustite, da odteče v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico. Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Suhe ostanke materiala lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki, tekoče ostanke materiala pa v dogovoru z lokalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov. Koda AVV odpadka: 080112
Dodatna varnostna navodila	Za brušenje uporabljajte prašni filter P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode.
Tehnične storitve	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (brezplačno za stacionarne telefone v Nemčiji, Avstriji, Švici in na Nizozemskem)

Ta tehnični list je bil izdelan na podlagi trenutnega znanja in izkušenj v naši tehnični službi. Zaradi raznovrstnih podlag in pogojev na objektih navedbe v tem tehničnem listu uporabnika ne odvežejo obveznosti, ki izhaja iz splošnih obrtniških pravil, da pred načrtovano uporabo na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost izdelka (npr. s preizkusnimi premazi). Ne prevzemamo nobene odgovornosti za vrste uporabe, ki niso izrecno navedene v tem tehničnem listu. Glede tega se pred izvedbo obrnite na našo tehnično službo. To še posebej velja pri kombinacijah z drugimi izdelki. Ob izdaji nove izdaje prenehajo veljati vsi predhodni tehnični listi.

**Flamingo Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co.KG**
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Telefon: 0361 / 6586821
Faks: 0361 / 6586961